

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : **ESMALTE LITOGRAFICO ALUMINIO EE**
CÓDIGO : **600707**

DESCRIPCIÓN : *ESMALTE HORNEABLE FABRICADO A BASE DE RESINAS POLYESTER Y PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD, CON EXCELENTE RESISTENCIA AL TROQUELADO Y EMBUTIDO PROFUNDO. MUY BUENA NIVELACION, DUREZA Y RESISTENCIA A LA AUTOCLAVE.*

USOS : *PARA FABRICACION DE ENVASES DE HOJALATA DE 2 Y 3 PIEZAS, QUE REQUIERAN RESISTENCIA AL TROQUELADO Y EMBUTIDO PROFUNDO ADEMAS DE RESISTENCIA A LA AUTOCLAVE..*

VISCOSIDAD : *80" ± 100" COPA FORD #4 A 25°C*

SÓLIDOS : *46% ± 2%*

VOLÁTILES : *54% ± 2%*

SOLVENTES USADOS : *AROMÁTICOS Y GLYCOLES*

PESO POR GALÓN : *3.811 ± 0.100 Kg./Gln.*

PESO ESPECÍFICO : *1.00*

ADHESIÓN : *4 "B"*

DUREZA : *2H*

PARA SU APLICACION

VISCOSIDAD DE APLICACION : *80" ± 100" COPA FORD #4*

SOLVENTES DE LIMPIEZA Y DILUYENTE : *DISOLVENTE POLIÉSTER 800017*

ESPESOR HUMEDO : *9mm - 10mm Film Gauge Pfund*

TEMPERATURA Y TIEMPO DE HORNEO : *190° - 195 °C x 12'*

TIPOS DE APLICACION : *RODILLO / BARNIZADORA*

RECOMENDACIONES : *-AGITAR BIEN ANTES DE USAR O MUESTREAR PARA EVITAR LA SEDIMENTACIÓN DE ALGÚN COMPONENTE.
-EVITAR FLUCTUACIONES BRUSCAS DE TEMPERATURA PARA OBTENER UN BUEN CURADO*